

Betonsortenverzeichnis



Abrufnr.	Sorte	max. Korn	Bezeichnung	Konsis.	Expositionsklasse	Anwendungsbereich (Beispiele)
Normalbetone						
110	C8/10	0/8	C8/10	F1	X0	Estrich, Tragschichten, Streifenfundamente
112	C8/10	0/8	C8/10 VZ	F1	X0	Estrich, Tragschichten, Streifenfundamente
120	C8/10	0/16	C8/10	F1	X0	Tragschichten, Streifenfundamente
122	C8/10	0/16	C8/10 VZ	F1	X0	Tragschichten, Streifenfundamente
140	C12/15	0/16	C12/15	F1	X0	unbewehrtes Fundament, setzen von Natursteinen, Randstreifen, Zäune, Tore etc.
142	C12/15	0/16	C12/15 VZ	F1	X0	unbewehrtes Fundament, setzen von Natursteinen, Randstreifen, Zäune, Tore etc.
150	C16/20	0/16	C16/20	F1	X0	unbewehrtes Fundament, setzen von Natursteinen, Randstreifen, Zäune, Tore etc.
152	C16/20	0/16	C16/20 VZ	F1	X0	unbewehrtes Fundament, setzen von Natursteinen, Randstreifen, Zäune, Tore etc.
154	C16/20	0/16	C16/20	F3	X0	unbewehrtes Fundament, setzen von Natursteinen, Randstreifen, Zäune, Tore etc.
165	C20/25	0/16	C20/25 VZ	F1	X0	unbewehrtes Fundament, setzen von Natursteinen, Randstreifen, Zäune, Tore etc.
170	C20/25	0/16	C20/25	F1	X0	unbewehrtes Fundament, setzen von Natursteinen, Randstreifen, Zäune, Tore etc.
171	C20/25	0/16	C20/25	F3	XC2	un-/bewehrtes Fundament
172	C20/25	0/16	C20/25	F3	XC3	un-/bewehrte Bodenplatte im Innenbereich
190	C25/30	0/16	C25/30	F3	XC4, XF1, WF	un-/bewehrte Bodenplatte im Aussenbereich (Carport)
192	C25/30	0/16	C25/30	F3	XC4, XF1, XA1, XD1, WF	Industrieboden, un-/ bewehrte Bodenplatte im Aussenbereich
205	C30/37	0/16	C30/37	F3	XC4, XF1, XA1, XD1, WF	Industrieboden un-/ bewehrte Bodenplatte im Aussenbereich
210	C30/37	0/16	C30/37 (LP)	F3	XC4, XD3, XF4, XM2, XA3	Industrieboden (LP), un-/ bewehrte Bodenplatte im Aussenbereich
Sonderbetone						
710	C30/37	0/8	C30/37 KOROCRETE 8	F3	(XC4, XD3, XF4, XM1 (XM2), XA3)	Industrieflächen von Fabriken, Lagerhallen etc.
720	C30/37	0/16	C30/37 KOROCRETE 16	F3	(XC4, XD3, XF4, XM1, (XM2), XA3)	Industrieflächen von Fabriken, Lagerhallen etc.
750	C30/37	0/16	CTS-Schnellbeton	F3	XC4, XD3, XF4, XM2, WS	Straßenbeton nach ZTV Beton zur Instandsetzung von Infrastrukturanlagen
Drainagemörtel						
610	C10	2/5	N10	F1	--	wasserdurchlässiger Bettungsmörtel für den Aussenbereich
615	C15	2/5	N15	F1	--	wasserdurchlässiger Bettungsmörtel für den Aussenbereich
620	C20	2/5	N20	F1	--	wasserdurchlässiger Bettungsmörtel für den Aussenbereich